





Die Profile

Terrasse

Profil	Devon S / Sussex	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	Devon S
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		Sussex
Höhe	25 ± 1 mm	
Breite	97 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Profil	Devon L	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	Devon L
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	25 ± 1 mm	
Breite	130 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	


Fassade


Profil	Brighton	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	Brighton
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	20 ± 1 mm	
Breite	138 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Die Profile

Fassade


Profil		Cardiff
Holzart		Kiefer (Pinus sylvestris)
Modifizierung		Thermisch modifiziert nach Werksnorm.
Fertigware-Maß		
Höhe	25 ± 1 mm	
Breite	125 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	


Profil		Corby S
Holzart		Kiefer (Pinus sylvestris)
Modifizierung		Thermisch modifiziert nach Werksnorm.
Fertigware-Maß		
Höhe	25 ± 1 mm	
Breite	65 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	


Profil		Corby XL
Holzart		Kiefer (Pinus sylvestris)
Modifizierung		Thermisch modifiziert nach Werksnorm.
Fertigware-Maß		
Höhe	40 ± 1 mm	
Breite	65 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Die Profile

Fassade

Profil	Dover	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	 <p>Dover</p>
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	20 ± 1 mm	
Breite	138 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Profil	Preston S	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	 <p>Preston S</p>
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	20 ± 1 mm	
Breite	65 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Profil	Preston L	
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	 <p>Preston L</p>
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	20 ± 1 mm	
Breite	140 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Die Profile


Unterkonstruktionsholz

Profil		UK 40 x 60 mm
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	UK 40 x 60 mm 
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	40 ± 1 mm	
Breite	60 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Profil		UK 65 x 65 mm
Holzart	Kiefer (Pinus sylvestris)	UK 65 x 65 mm 
Modifizierung	Thermisch modifiziert nach Werksnorm.	
Fertigware-Maß		
Höhe	65 ± 1 mm	
Breite	65 ± 2 mm	
Längen	1,80 - 5,10 m (in 0,5 m bzw. 0,3 m Raster) ab 4,0 m nur auf Anfrage Übermaß ≥ 10 mm Fixlänge gekappt auf Anfrage (Tol. +2 mm)	

Qualitätsbeschreibung – A-Ware





Die Kriterien müssen von zwei Schmalseiten und einer Breitseite erfüllt sein (dreiseitig), 5 % der Partie können von den Kriterien abweichen.

Kriterien	Werkssortierung A-Ware	Beispiel
Endfehler (Risse, Schwarzäste) nicht gekappt	bis max. eine Brettbreite je Brettende zulässig, max. 5% der Gesamtlänge	
Allgemeine Fehler an der Schmalseite	bis 1/3 der Höhe zulässig (von „schlechter“ Breitseite gemessen)	
Hobelfehler	vereinzelt zulässig Profil und Maß müssen erhalten sein	
Äste 1. Gesunde Äste 2. leichte Risse in Ästen 3. Ausfalläste 4. Schwarzäste	unbegrenzt zulässig zulässig Durchmesser ≤ 5 mm vereinzelt zulässig begrenzt zulässig wenn: einseitig fest verwachsen; mind. 50 % des Umfangs fest verwachsen	
Risse	bis Gesamtlänge 50 mm zulässig vereinzelt feine Haarrisse zulässig	
Verdrehung	bis 5 mm zulässig über Gesamtlänge	 <p>Gesamtlänge</p>
Krümmung	bis 3 mm / m zulässig	 <p>Krümmung über die Breite Krümmung über die Stärke</p>
Allgemeine Wuchsungleichmäßigkeiten	vereinzelt zulässig	

KIEFER

Qualitätsbeschreibung – B-Ware*

Die Kriterien müssen von zwei Schmalseiten und einer Breitseite erfüllt sein (dreiseitig), 5 % der Partie können von den Kriterien abweichen.

Kriterien	Werkssortierung B-Ware	Beispiel
Endfehler (Risse, Schwarzäste) nicht gekappt	unbegrenzt zulässig	
Allgemeine Fehler an der Schmalseite	bis $\frac{2}{3}$ der Höhe zulässig (von „schlechter“ Breitseite gemessen)	
Hobelfehler	zulässig Profil und Maß müssen erhalten sein	
Äste 1. Gesunde Äste 2. leichte Risse in Ästen 3. Ausfalläste 4. Schwarzäste	unbegrenzt zulässig zulässig Durchmesser ≤ 20 mm vereinzelt zulässig begrenzt zulässig wenn: einseitig fest verwachsen; mind. 50 % des Umfangs fest verwachsen	
Risse	bis Gesamtlänge 300 mm zulässig feine Haarrisse zulässig	
Verdrehung	bis ≤ 10 mm zulässig über Gesamtlänge	 <p>Gesamtlänge</p>
Krümmung	bis 6 mm / m zulässig	 <p>Krümmung über die Breite Krümmung über die Stärke</p>
Allgemeine Wuchsungleichmäßigkeiten	zulässig	

* Bei Längen ab 3,35 m kann die Qualität bei 5 % der Gesamtlänge abweichen. Nutzlängen bei Meterware 80 % 1,20 m; 15 % 0,80 m; 5 % $\leq 0,80$ m.